

(11)Publication number:

2000-172157

(43) Date of publication of application: 23.06.2000

(51)Int.CI.

B42D 15/10

G09F 19/12

(21)Application number: 10-349090

(71) Applicant: DAINIPPON PRINTING CO LTD

(22)Date of filing:

08.12.1998

(72)Inventor: OTAKI HIROYUKI


UEDA KENJI

(54) HOLOGRAM COMPOSITE BODY AND HOLOGRAM LAMINATED BODY

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain an improved hologram composite body in which patterns or colors of a tint block, a foodstalk or the like can not be easily duplicated only by copying the shape or hue, by fixing a volume hologram layer to at least a part of the base body which is decorated.

SOLUTION: The composite body is produced by successively forming decoration 2, a transparent adhesive layer 6b, a volume hologram layer 3, a transparent adhesive layer 6a and a transparent protective layer 5 in this order on a base body 1. The transparent adhesive layers 6a, 6b are used to laminate each layer of the hologram laminated body, especially in a region where the lower layer must be transparent. The transparent adhesive layer 6a, 6b may be colored to be transparent with a color as far as it does not cause any troubles for use. By this constitution, not only the decoration 2 is added to the base body 1 but the hologram is partly fixed to the base body 1, so that the



hologram body can not be duplicated only by a simple copying or photomechanical process method, and therefore, it has a high preventing effect against forgery.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-172157 (P2000-172157A)

(43)公開日 平成12年6月23日(2000.6.23)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ				テーマコード(参考)
G03H	1/18		G 0 3 H	1/18			2 C 0 0 5
B 4 2 D	15/10	5 0 1	B 4 2 D	15/10		501G	2 K 0 0 8
G09F	19/12		G 0 9 F	19/12	•	L	

審査請求 未請求 請求項の数13 OL (全 12 頁)


(21)出願番号	特願平10-349090	(71) 出願人 000002897
		大日本印刷株式会社
(22)出願日	平成10年12月8日(1998.12.8)	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
		(72)発明者 大滝 弘幸
		東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
		大日本印刷株式会社内
		(72)発明者 植田 健治
	•	東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
		大日本印刷株式会社内
		(74)代理人 100111659
		弁理士 金山 聡

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ホログラム複合体およびホログラム積層体

(57)【 要約】

【 課題】クレジットカード等の基材上に印刷等により形成された着色、模様、パターン等の装飾が、印刷技術や電子写真等により、複製されやすい欠点を解消する。 【 解決手段】装飾2 を有する基材1 上に、一例として、透明粘着剤層6 b、体積ホログラム層3、透明粘着剤層6 a、および透明保護層5 を順に積層して課題を解決した。



【特許請求の範囲】

【 請求項1 】 装飾が施された基材の少なくとも一部 に、体積ホログラム層が固着されているホログラム複合 体

【請求項2】 基材が着色されているか模様が付与されることにより装飾が施されている請求項1 記載のホログラム積層体。

【請求項3】 装飾が施された基材の一部がくり抜かれたくり抜き部を有しており、前記くり抜き部に体積ホログラム層がはめ込まれて固着されている請求項1 または2 記載のホログラム複合体。

【請求項4】 上面または/および下面の全面に透明保 護層が積層されている請求項1~3いずれか記載のホロ グラム複合体。

【請求項5】 体積ホログラム層がはめ込まれた上部に装飾が施されているか、または/および情報が記録されている請求項1~4いずれか記載のホログラム複合体。

【請求項6】 体積ホログラム層がはめ込まれた上以外の部分に装飾が施されているか、または/および情報が記録されている請求項1~4 いずれか4 記載のホログラム複合体。

【請求項7】 装飾が施された基材上の少なくとも一部 に、体積ホログラム層が積層されている請求項1 記載の ホログラム積層体。

【請求項8】 基材が着色されているか模様が付与されていることにより装飾が施されている請求項7 記載のホログラム積層体。

【 請求項9 】 体積ホログラム層が透明粘着剤層により 積層されている請求項7 または8 記載のホログラム積層 体。

【 請求項10】 体積ホログラム層の表面に透明保護層が積層されている請求項7~9 いずれか記載のホログラム積層体。

【 請求項11】 透明保護層が体積ホログラム層上に透明粘着剤層を介して積層されている請求項10 記載のホログラム積層体。

【 請求項12】 装飾が施された基材上の少なくとも一部に、第1の透明粘着剤層、体積ホログラム層、第2の透明粘着剤層、および透明保護層が、この順に積層されているホログラム積層体。

【請求項13】 体積ホログラム層が積層された上部に情報が記録されている請求項7~12いずれか記載のホログラム積層体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【 発明の属する技術分野】本発明は、体積ホログラムを 利用した偽造防止性の高い複合体または積層体に関す る。

【 0002】ホログラムは、立体像の表示用、計測用、 光学素子等に用いられる他に、ホログラムの製造が、高 度な技術と専用の装置を必要とし、簡単には偽造しにくい事から、しばしば、身分証明書等の、所持者が真に有 資格者である事を証明する必要のあるもの、真正である ことを証明する必要のある品物等に貼り付けられる事が 多い。

【 0 0 0 3 】 典型的な例として、クレジットカードの表面の顔写真や自筆サイン上にホログラムが積層されているものがある。しかし、この場合、不正な意図でホログラムを剥がし、他に転用する事に成功すると、ホログラムそのものは偽造品ではないため、本来、有効でないクレジットカードが有効であるかのように見え、また、偽造した金券や商品にあっては、真正品であるかのごとき、誤認を生じさせる恐れがある。また、クレジットカードの未使用の基材を偽造しようとすると、紙幣における透かしのような偽造防止手段が講じられていないため、その外観については、写真製版による複製を行なう事が可能である。

【 0 0 0 4 】 同様に、各種の証明書、証券、株券、金券 等についてもその用紙に、地紋等を印刷して偽造を防止 しているものの、複製が不可能ではなく、偽造が判定で きるとしても、拡大したり、判定に特殊な技術を要する ことがあった。これらの用紙が偽造されると、そのもの の作成費用に相当する損害が発生するだけでなく、使用 されることによって生じる経済的損失の額が莫大であ り、それらの偽造防止策を講じることは、社会的な意義 が高い。

[0005]

【 発明が解決しようとする課題】従って、本発明においては、クレジットカード等に限らず、種々のシート状の物品やその他の形状の物品に関して、主として印刷等により形成される、その地紋や柄等のパターンや着色等が、単に、形状と色相のコピーのみでは容易に複製されない、改良された製品を提供しようとするものである。 【 0006】

【 課題を解決するための手段】本発明では、装飾が施された基材自身が内部にホログラム層を有するか、あるいは装飾が施された基材上にホログラム層を積層することにより上記の課題を解決することができた。

【 0007】請求項1 の発明は、装飾が施された基材の 少なくとも一部に、体積ホログラム層が固着されている ホログラム複合体に関するものである。

【 0008】請求項2の発明は、請求項1において、基材が着色されているか模様が付与されることにより装飾が施されているホログラム積層体に関するものである。 【 0009】請求項3の発明は、請求項1または2にお

10009 前来項3の発明は、前来項1または2 において、装飾が施された基材の一部がくり 抜かれたくり 抜き部を有しており、前記くり 抜き部に体積ホログラム層がはめ込まれて固着されているホログラム複合体に関するものである。

【 0 0 1 0 】請求項4 の発明は、請求項1 ~3 いずれか

において、上面または/および下面の全面に透明保護層が積層されているホログラム複合体に関するものである。

【 0011】請求項5の発明は、請求項1~4いずれかにおいて、体積ホログラム層がはめ込まれた上部に装飾が施されているか、または/および情報が記録されているホログラム複合体に関するものである。

【 0012】請求項6の発明は、請求項1~4いずれかにおいて、体積ホログラム層がはめ込まれた上以外の部分に装飾が施されているか、または/および情報が記録されているホログラム複合体に関するものである。

【 0013】請求項7の発明は、請求項1において、装飾が施された基材上の少なくとも一部に、体積ホログラム層が積層されているホログラム積層体に関するものである。

【 0014】請求項8の発明は、請求項7において、基 材が着色されているか模様が付与されていることにより 装飾が施されているホログラム積層体に関するものであ る。

【 0015】請求項9の発明は、請求項7または8において、体積ホログラム層が透明粘着剤層により積層されているホログラム積層体に関するものである。

【 0016】請求項10の発明は、請求項7~9いずれかにおいて、体積ホログラム層の表面に透明保護層が積層されているホログラム積層体に関するものである。

【 0017】請求項11の発明は、請求項10記載において、透明保護層が体積ホログラム層上に透明粘着剤層を介して積層されているホログラム積層体に関するものである。

【 0018】請求項12の発明は、装飾が施された基材上の少なくとも一部に、第1の透明粘着剤層、体積ホログラム層、第2の透明粘着剤層、および透明保護層が、この順に積層されているホログラム積層体に関するものである。

【 0019】請求項13の発明は、請求項7~12いずれかにおいて、体積ホログラム層が積層された上部に情報が記録されているホログラム積層体に関するものである。

[0020]

【 発明の実施の形態】図1 ~図1 0 はいずれも本発明のホログラム複合体またはホログラム積層体の断面図である。本発明のホログラム複合体は基材上にホログラムが積層されているものに限らず、基材にはめこまれているもの、埋め込まれているもの等、固着して一体化しているものであれば、いずれをも含む。

【 0021】図1は、表面の一部に装飾2を有する基材 1の一部に、基材を貫通してくり抜かれたくり抜き部を 有しており、そのくり抜き部に体積ホログラム層3がは めこまれている、ホログラム複合体の断面を示す。この 図1に示すものは、はめ込む際の、基材1と体積ホログ ラム層3とが接する部分に、接着剤を適用するか、また は誘導加熱等により一体化する。なお、この明細書中で 「くり抜き部」とは「基材を貫通してくり抜かれたくり 抜き部」を指し、基材を貫通していない単なる窪みを除 く。

【0022】図2は、装飾2を上面に有する比較的厚み の厚い基材1がくり抜き部を有し、そのくり抜き部に体 積ホログラム層3がはめこまれ、かつ、下面に比較的薄 い、別の基材1 'が全面に積層されているホログラム複 合体の断面を示す。このようにすると、体積ホログラム 層3 の基材との固着がより一層強固になる。図2 に示す ものは、図1 に示すものと同様に、くり 抜き形状に沿っ て接着剤を適用するか誘導加熱することにより、基材1 と体積ホログラム層3との一体化が可能だが、基材1' の上面と体積ホログラム層3の間、基材1 'の上面と化 粧2の間は、熱融着させるか、またはこれらの間に透明 粘着剤等の接着剤を介在させて積層するとよい。図2の ものも基材1の一部に化粧2を有している。なお、図2 のものは、上面から見ることを想定しているが、もし、 下面からも見るのであれば、基材1 'を透明なものとす る。また、図2における基材1'は基材1と装飾2を含 む全面の上面に配置してもよく、その場合には、必ず透 明なものとする。なお、本明細書中で透明とは、向こう 側が透視出来ればよく、従って、無色透明に限らず、着 色された着色透明も含む。基材1 ' は基材1 と一体にな って複合基材を構成すると見ることも可能であるが、ま た、基材1、装飾2、または体積ホログラム層3を保護 する保護層でもある。

【 0023】ここで、くり抜き部の形状は、三角形、四角形(長方形、正方形を含む)、五角形、六角形等の多角形や、円、楕円等の幾何学形状、または文字や図案の形状等、任意の形状であってよい。また、必ず基材の外形の内部に形成されたものでなくてもよく、基材の隅や辺から切り込んで切り欠いた形状であってもよい。

【 0024 】図3、図4は、基材を比較的厚い基材1 と、その表裏に配置した比較的薄い基材1 'および 1''との3つが積層した積層基材のうち、中心の厚い 基材1 がくり 抜き部を有し、そのくり 抜き部に体積ホロ グラム層3がはめこまれている。基材1 'および1', のうち、観察側を透明なものとしておく必要があるのは 図2 に示すものと同様である。図1 ~図4 に示すもので は、いずれも体積ホログラム層3を有していない部分の 上面に装飾2 が施されていて、図3 および図4 に示すも のでは、更に、装飾2が施されていない体積ホログラム 層3上には、情報4が記録されている。装飾2または/ および情報4は、基材1と薄い基材1,の間に積層して あっても、あるいは、裏面の基材1''の下面や基材1 と基材1 ''との間に積層してあってもよい。情報4 が 後で記録されるものである場合には、図3 における装飾 2を基材1と薄い基材1'の間に施した構造のホログラ

ム複合体を準備しておき、情報4を記録すればよい。装飾2または/および情報4は下層が透視可能であるように構成すれば、体積ホログラム層3の上に形成しても支障がなく、また、ごく小さいものである場合も場所を限定しなくてよい。図3に示すものに、最上面の全面を覆う透明保護層5が積層されたホログラム複合体の断面を図4に示す。

【 0 0 2 5 】図5 に示すものは、上記した各要素を総合 的に適用したもので、基材は、3層の積層体で、中心の 層が厚く、上下の層は比較的薄い。中心の層1 がくり 抜 かれたくり 抜き部に体積ホログラム層3 がはめ込まれ、 体積ホログラム層3を含めて基材1の全体に基材1, お よび基材1''が上下から積層されている。この例で は、少なくとも観察面側の基材1 'は透明なもので構成 する。体積ホログラム層3の上方の向かって左側には化 粧2が施されており、同じく向かって右側には情報4が 記録されている。装飾2 および情報4 は、真下に体積ホ ログラム層3がある部分と、真下に体積ホログラム層3 がない部分の両方に設けられている。装飾2または/お よび情報4は、基材1'の上面にではなく、基材1およ び体積ホログラム層3の複合した部分と基材1,との間 に直接設けられていてもよい。情報4 が後で記録される ものである場合には、図5における装飾2を基材1およ び体積ホログラム層3が作る面と薄い基材1,の間に施 した構造のホログラム複合体を準備しておき、情報4を 記録すればよい。以上の説明において、装飾2、および 情報4 が基材1 の片面にある場合のみを示したが、装飾 2、および情報4は基材1の両面にあってもよく、その 際、必要があれば、基材1''を透明なもので構成す る。図2 ~図5 を引用して説明した構造のもので、基材 1, と基材1(または体積ホログラム層3)の接着、基 材1′,と基材1(または体積ホログラム層3)の接 着、透明保護層5による最上面の被覆、直接の手書き、 印刷、またはプリンタ出力等ではなく、別のシート に手 書き、印刷、またはプリンタ出力して積層する場合等に おいては、透明粘着剤を使用して行なうと、加熱の手段 を用いる事なく 積層が可能である。

【 0026】図1~図5を引用して説明した例では、体積ホログラム層3が基材1にはめ込まれていたが、次の図6~図10を引用して説明するものでは、いずれも、体積ホログラム層3を基材1に直接または間接に積層してある。

【0027】図6に示すように、本発明のホログラム積層体は、基材1上に装飾2が施されており、体積ホログ・ラム層3がさらにその上に積層されたものである。ここで、体積ホログラム層3の積層は、図7に示すように、透明粘着剤層6を介して行なわれていてもよい。また、図8に示すように、体積ホログラム層3上に透明保護層5が積層してあってもよい。図9は、本発明のホログラム積層体に付加できる要素を総合的に有するものであっ

て、基材1 上に化粧2 、透明粘着剤層6 b 、体積ホログ ラム層3、透明粘着剤層6 a 、および透明保護層5 が、 この順に積層されたものである。さらに本発明のホログ ラム積層体には、図10に示すように、図9に示すもの の最上面に、情報4を記録してあってもよい。図示はし ないが、情報4を記録するのは、図6 ~図8 に示すよう なものの体積ホログラム層3上に直接か、または最上面 であってもよい。なお、図6~図10に示すものは、装 飾2を上面に有する基材1上に体積ホログラム層3等が 積層して、凸状部を形成しているが、図はいずれも、厚 み方向が誇張されているので、これほどの極端な凸状部 にはならないが、表面を平坦にするには、加熱加圧して 表面を平坦にするか、あるいは予め基材に必要な深さの 凹部を形成しておいて、その凹部に体積ホログラム層3 等を埋め込み、表面を平坦にする事もできる。図6~図 10に示すものにおいても、装飾2、および情報4は基 材1の片面にある場合に限らず、基材1の両面にあって もよい。

【 0028】以下に、本発明のホログラム複合体、およびホログラム積層体に関して、理解しやすいように、基材1 および装飾2、体積ホログラム層3、情報4、透明保護フィルム5、および透明粘着剤層6(6a、および6b)の順に、詳しく説明する。

【0029】基材1は、次に説明する装飾を伴なう、種 々の物品である。典型的な例として挙げられるのは、ク レジットカード、銀行カード、身分証明書等のID(I Dは英語のi detity またはi dentifica t i onの略で、本人であることの確認の意味を示 す。) カードである。I Dカードのように、同一の会 社、銀行、所有者の所属する法人等が発行する同一グレ ードのものであっても、カードを保持する個人の顔写 真、自筆署名等の固有の情報を持つ事ができるものは、 特に適している。重複のないよう、厳重に管理された一 連の番号を付することが可能なもの、例えば、紙幣、各 種の金券、会員証、許可証、製造番号を有する製造証明 書、品質保証書等も本発明の対象となり得る。いずれ も、表面に地色、地紋、絵柄等の装飾2を有している。 【 0 0 3 0 】基材1 の素材について説明すると、クレジ ットカード、銀行カード、または身分証明書等のIDカ ードの場合、これらは、ポリ塩化ビニル樹脂やポリエス テル、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィ ンのシートを素材としており、しばしば、同種のプラス チックまたは異種のプラスチックの複合積層シート から なる。また、これらの基材1は、印刷された文字や図 柄、インプリント(浮き出し文字)、磁気記録層、IC またはLSI、光記録層、自筆署名記入欄、もしくは写 真貼付欄等から選ばれた情報、または情報を持ち得る部 分を通常有している。また、例えば基材1が光記録層を 有しているいわゆる光カードである場合、ホログラムは 光記録するときに使用する赤外光を透過するため、光記 録層上に直接ホログラムを貼りつけることも可能である。基材1が紙幣、各種の金券、会員証、許可証、製造番号を有する品質保証書の場合は、通常、これらは通常、紙製か、プラスチック製である事が多く、印刷やエンボスによる装飾2がなされている。その他の物品では、紙、プラスチックのほか、金属系、木質系、大理石等の石等を素材とするものでもよく、印刷、刻印、焼き印、梨地加工等の表面加工による地色、地紋、絵柄等の装飾2がなされている。一般的な装飾2としては、模様、パターン柄、ベタ印刷である。

【 0 0 3 1 】体積ホログラム層3 は、種々の素材、方式によって作成し得る。ホログラムを大量に複製する際の材料としては、銀塩材料、重クロム酸ゼラチン乳剤、光重合性樹脂、光架橋性樹脂等の公知のホログラム記録材料が挙げられる。本発明においては、生産効率の観点から(1)マトリックスポリマー、(2)光重合可能な化合物、(3)光重合開始剤及び(4)増感色素とからなる乾式の体積位相型ホログラム記録用途の感光性材料をホログラム形成用樹脂組成物として使用して、適当な基板上にホログラム形成用樹脂組成物層を形成し、このホログラム形成用樹脂組成物層に体積ホログラム原版のホログラム情報を露光して、体積ホログラムを複製する事が好ましい。

【 0032】 感光性材料の成分である(1) のマトリッ クスポリマーとしては、ポリ(メタ)アクリル酸エステ ル又はその部分加水分解物、ポリ酢酸ビニル又はその加 水分解物、ポリビニルアルコールまたはその部分アセタ ール化物、トリアセチルセルロース、ポリイソプレン、 ポリブタジエン、ポリクロロプレン、シリコーンゴム、 ポリスチレン、ポリビニルブチラール、ポリクロロプレ ン、ポリ塩化ビニル、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリ プロピレン、ポリーNービニルカルバゾールまたはその 誘導体、ポリーNービニルピロリドン又はその誘導体、 スチレンと無水マレイン酸の共重合体またはその半エス テル、アクリル酸、アクリル酸エステル、メタクリル 酸、メタクリル酸エステル、アクリルアミド、アクリル ニトリル、エチレン、プロピレン、塩化ビニル、酢酸ビ ニル等の共重合可能なモノマー群の少なくとも1 つを重 合成分とする共重合体等、またはそれらの混合物が用い られる。好ましくはポリイソプレン、ポリブタジエン、 ポリクロロプレン、ポリビニルアルコール、又はポリビ ニルアルコールの部分アセタール化物であるホリビニル アセタール、ポリビニルブチラール、ポリ酢酸ビニル、 塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体等、またはそれらの混 合物が挙げられる。記録されたホログラムの安定化工程 として加熱によるモノマー移動の工程があるが、そのた めにはこれらのマトリックスポリマーは、好ましくはガ ラス転移温度が比較的低く、モノマー移動を容易にする ものであることが必要である。

【 0033】感光性材料の成分である(2)の光重合可

能な化合物としては、後述するような1分子中に少なくとも1個のエチレン性不飽和結合を有する光重合、光架橋可能なモノマー、オリゴマー、プレポリマー、及び、それらの混合物が挙げられ、例えば、不飽和カルボン酸、及びその塩、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコール化合物とのエステル、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミド結合物が挙げられる。

【 0034】不飽和カルボン酸のモノマーの具体例としてはアクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イソクロトン酸、マレイン酸、及びそれらのハロゲン置換不飽和カルボン酸、例えば、塩素化不飽和カルボン酸、臭素化不飽和カルボン酸等が挙げられる。不飽和カルボン酸の塩としては前述のナトリウム塩及びカリウム塩等がある。

【0035】また、脂肪族多価アルコール化合物と不飽 和カルボン酸とのエステルのモノマーの具体例は次のと おりである。例が多いので、アクリル酸エステルとメタ クリル酸エステルとに分けて列挙する。まず、アクリル 酸エステルとして、エチレングリコールジアクリレー ト、トリエチレングリコールジアクリレート、1,3-ブタンジオールジアクリレート、テトラメチレングリコ ールジアクリレート、プロピレングリコールジアクリレ ート、、ネオペンチルグリコールジアクリレート、トリ メチロールプロパントリアクリレート、トリメチロール プロパントリ(アクリロイルオキシプロピル)エーテ ル、トリメチロールエタントリアクリレート、1,4-シクロヘキサンジオールジアクリレート、テトラエチレ ングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジ アクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレー ト、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペン タエリスリト ールジアクリレート、ジペンタエリスリト ールトリアクリレート、ジペンタエリスリトールテトラ アクリレート、ジペンタエリスリト ールヘキサアクリレ ート、ソルビトールトリアクリレート、ソルビトールテ トラアクリレート、ソルビトールペンタアクリレート、 ソルビト ールヘキサアクリレート、トリ(アクリロイル オキシエチル) イソシアヌレート、ポリエステルアクリ レートオリゴマー、2ーフェノキシエチルアクリレー ト、2 -フェノキシエチルメタクリレート、フェノール エトキシレートモノアクリレート、2 - (p - クロロフ ェノキシ) エチルアクリレート、p -クロロフェニルア クリレート、フェニルアクリレート、2 -フェニルエチ ルアクリレート、ビスフェノールAの(2-アクリルオ キシエチル) エーテル、エトキシ化されたビスフェノー ルAジアクリレート、2-(1-ナフチルオキシ) エチ ルアクリレート、o ービフェニルアクリレート などがあ

【 0036】メタクリル酸エステルとしては、テトラメ チレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリ コールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメ タクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレート、トリメチロールエタントリメタクリレート、エチレングリコールジメタクリレート、1,3ーブタンジオールジメタクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレート、ペンタエリスリトールシメタクリレート、ジペンタエリスリトールシメタクリレート、ジペンタエリスリトールジメタクリレート、ジペンタエリスリトールジメタクリレート、ジペンタエリスリトールデトラメタクリレート、ビスー[pー(3ーメタクリルオキシー2ーヒドロキシプロポキシ)フェニル]ジメチルメタン、ビスー[pー(アクリルオキシエトキシフェニル]ジメチルメタン、2,2ービス(4ーメタクリロイルオキシフェニル)プロパン、メタクリル酸ー2ーナフチル等がある。

【 0 0 3 7 】 脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カルボン酸とのエステルのモノマーの具体例のうち、イタコン酸エステルとしては、エチレングリコールジイタコネート、プロピレングリコールジイタコネート、1,3ーブタンジオールジイタコネート、1,4ーブタンジオールジイタコネート、テトラメチレングリコールジイタコネート、ペンタエタスリトールジイタコネート、ソルビトールテトライタコネート等がある。

【 0038】脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カルボン酸とのエステルのモノマーの具体例のうち、クロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジクロトネート、テトラメチレングリコールジクロトネート、ペンタエリスリトールジクロトネート、ソルビトールテトラクロトネート等がある。

【 0 0 3 9 】脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カルボン酸とのエステルのモノマーの具体例のうち、イソクロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジイソクロトネート、ペンタエリスリトールジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロトネート等がある。

【 0040】脂肪族多価アルコール化合物と不飽和カルボン酸とのエステルのモノマーの具体例のうち、マレイン酸エステルとしては、エチレングリコールジマレエート、トリエチレングリコールジマレエート、ペンタエリスリトールジマレエート、ソルビトールテトラマレエート等がある。

【 0 0 4 1 】 ハロゲン化不飽和カルボン酸としては、 2 , 2 , 3 , 3 ーテトラフルオロプロピルアクリレート、1.H, 1 H, 2 H, 2 Hーヘプタデカフルオロデシルアクリレート、2 , 2 , 3 , 3 ーテトラフルオロプロピルメタクリレート、1 H, 1 H, 2 H, 2 Hーヘプタデカフルオロデシルメタクリレート、メタクリル酸ー2 , 4 , 6 ートリプロモフェニル、ジブロモネオペンチルジメタクリレート、(商品名; NKエステルDBN、新中村化学工業(株)製)、ジブロモプロピルアクリレート(商品名; NKエステルA ーDBP、新中村化学工業(株)製)、ジブロモプロピルメタクリレート(商品名; NKエステルA ーDBP、新中村化学工業(株)製)、ジブロモプロピルメタクリレート(商品 名; NKエステルDBP、新中村化学工業(株) 製)、メタクリル酸クロライド、メタクリル酸-2,4,6-トリクロロフェニル、p-クロロスチレン、メチル-2-クロロアクリレート、エチル-2-クロロアクリレート、n-ブチル-2-クロロアクリレート、トリプロモフェールアクリレート、テトラブロモフェノールアクリレート等が挙げられる。

【 0 0 4 2 】また、不飽和カルボン酸と脂肪族多価アミン化合物とのアミドのモノマーの具体例としては、メチレンビスアクリルアミド、メチレンビスメタクリルアミト、1,6 ーヘキサメチレンビスメタクリルアミド、ジエチレントリアミントリスアクリルアミド、キシリレンビスアクリルアミド、キシリレンビスアクリルアミド、キシリレンビスメタクリルアミド、N ーフェニルメタクリルアミド、ダイアセトンアクリルアミド等が挙げられる。

【0043】その他の例としては、特公昭48-41708号公報に記載された一分子に2個以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化合物、一般式CH2=C(R)COCH2(R')OH(式中R、R'は水素あるいはメチル基を表す。)で示される水酸基を有するビニルモノマーを付加させた一分子中に2個以上の重合性ビニル基を含有するビニルウレタン化合物等が挙げられる。

【 0044】また特開昭54-37193号公報に記載されたウレタンアクリレート類、特開昭48-64183号公報、特公昭49-43191号公報、特公昭52-30490号公報にそれぞれ記載されているようなポリエステルアクリレート類、エポキシ基と(メタ)アクリル酸等の多官能性のアクリレートまたはメタクリレートを挙げることができる。

【 0045】さらに、日本接着協会誌Vol.20、No.7、300~308 頁に光硬化性モノマー及びオリゴマーとして、紹介されているものも、使用することができる。

【 0 0 4 6 】その他、リンを含むモノマーとしては、モノ(アクリロイロキシエチル)アシッドフォスフェート(商品名;ライトエステルPA、共栄社油脂化学工業(株)製)、モノ(2-メタクリロイロキシエチル)ア、シッドフォスフェート(商品名;ライトエステルPM、共栄社油脂化学工業(株)製)が挙げられ、またエポキシアクリレート系である商品名;リポキシVR-60(昭和高分子(株)製、商品名(リポキシVR-90(昭和高分子(株)製)等が挙げられる。

【 0047】また、商品名; NKエステルM-230G (新中村化学工業(株)製)、商品名; NKエステル2 3G(新中村化学工業(株)製)も挙げられる。

【 0048】 更に、下記の構造を有するトリアクリレート 類

[0049]

【化1】

【 0 0 5 0 】(商品名; アロニックスM-3 1 5 、東亜合成化学工業(株) 製)、下記の構造を有するトリアクリレート類

【 0 0 5 1 】 【 化2 】

【 0052】(商品名; アロニックスM-325、東亜合成化学工業(株)製)、また、2,2'ービス(4ーアクリロキシ・ジエトキシフェニルプロパン(商品名; NKエステルA-BPE-4)、テトラメチロールメタンテトラアクリレート(新中村化学工業(株)製、商品名; NKエステルA-T MMT)等が挙げられる。

【 0 0 5 3 】 次に、感光性材料の成分である(3)の光重合開始剤としては、1,3 ージ(tーブチルジオキシカルボニル)ベンゾフェノン、3,3',4,4'ーテトラキス(tーブチルジオキシカルボニル)ベンゾフェノン、Nーフェニルグリシン、2,4,6ートリス(トリクロロメチル)sートリアジン、3ーフェニルー5ーイソオキサゾロン、2ーメルカプトベンズイミダゾール、また、イミダゾール二量体類等が例示される。光重合開始剤は、記録されたホログラムの安定化の観点から、ホログラム記録後に分解処理されるのが好ましい。例えば、有機過酸化物系にあっては、紫外線照射することにより、容易に分解されるので好ましい。

【0054】感光性材料の成分である(4)の増感色素としては、350~600nmに吸収光を有するチオピリリウム塩系色素、メロシアニン系色素、キノリン系色素、スチリルキノリン系色素、ケトクマリン系色素、チオキサンテン系色素、キサンテン系色素、オキソノール系色素、シアニン染料、ローダミン染料、チオピリリウム塩系色素、ピリリウムイオン系色素、ジフェニルヨードニウムイオン系色素等が例示される。なお、350nm以下、または600nm以上の波長領域に吸収光を有する増感色素があってもい。

【 0055】上記した、(1)マトリックスポリマー、(2)光重合可能な化合物、(3)光重合開始剤及び(4)増感色素とからなる、体積ホログラム形成用樹脂組成物における配合比(いずれも、マトリックスポリマー100重量部に対する重量部で示す。)は、次のとおりである。(2)の光重合可能な化合物は、10重量部

~1000 重量部、好ましくは10 重量部~100 重量部の割合。(3)の光重合開始剤は、1 重量部~10 重量部、好ましくは5 重量部~10 重量部の割合。(4)の増感色素は、0.01 重量部~1 重量部、好ましくは0.01 重量部~0.5 重量部の割合。

【 0056】その他、ホログラム形成用樹脂組成物の成分としては、例えば、可塑剤、グリセリン、ジエチレングリコール、トリエチレングリコール及び各種の非イオン系界面活性剤、陽イオン系界面活性剤が挙げられる。

【 0 0 5 7 】 ホログラム形成用樹脂組成物は、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、ベンゼン、トルエン、キシレン、クロルベンゼン、テトラヒドロフラン、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、メチルセロソルブアセテート、エチルセロソルブアセテート、酢酸エチル、1,4ージオキサン、1,2ージクロロエタン、ジクロルメタン、クロロホルム、メタノール、エタノール、イソプロパノール等、またはそれらの混合溶剤を使用し、固形分15%~25%程度の塗布液とされる。

【 0058】これらの塗布液を使用し、適当な基板上に バーコート、スピンコート、又はディッピング等、ある いは、グラビアロールコート、ロールコート、ダイコー ト、又はコンマコート等により塗布を行なって、乾燥さ せてホログラム形成用樹脂組成物層を形成し、ホログラ ム形成用感光材とする。

【 0 0 5 9 】 ホログラム形成用感光材を作成する際の基板としては、具体的には、ガラス板や、アクリル樹脂板等のプラスチック板、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、アクリル、トリアセチルセルロース、セルロースアセテートブチレート等のプラスチックのフィルムを用いる。基板としては、平滑性が高いものを使用する事が望ましい。また、基材をそのまま積層体の一部として使用するのであ

れば、透明性が高い物が望ましい。あるいは、基板を2 枚用いて、その間にホログラム形成用樹脂組成物層を形 成してもよい。この場合、露光光が入射する側は透明と する。基板を2枚使用するときは、片方の基板のみか両 方に塗布し、塗布後、直ちに両者を合わせて加圧する か、あるいは、塗布液に合わせた乾燥又は硬化の手段を 用いて固化させた後に、両者を合わせて、必要に応じて 加熱しつつ加圧して、2枚の基板の間にホログラム形成 用樹脂組成物層を挟み込んだ積層体を得て感光材として もよい。このとき、気泡が入らないように、基板を多少 たわませつつ、一度に全面で接触するのを避け、少しず つ、線状に接触させて行くとよい。 なお、一方の基板 上にホログラム形成用樹脂組成物をスピンナーを用いて 塗布し、直ちに別の基板を重ね合わせ、共に回転させる
 ことにより貼り合わせてもよい。なお、ホログラム形成 用樹脂組成物層の厚みとしては、0.1 μm~50 μ m、好ましくは5 μ m ~ 2 0 μ m である。

【0060】基板を2枚使用する場合を除いて、ホログ ラム形成用樹脂組成物層の露出面には、保護フィルムを 積層しておくとよい。この保護フィルムを後述の透明保 護層5として機能させる事も可能である。保護フィルム の素材としては、例えば、厚さ1 μ m \sim 1 mm、好まし くは10 μm~100 μmのポリエチレンテレフタレー トフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフ ィルム、ポリ塩化ビニルフィルム、アクリルフィルム、 トリアセチルセルロースフィルム、セルロースアセテー トブチレートフィルム等の透明性が高く、平滑性が高い 樹脂フィルムが適しており、これらをゴムローラー等で 貼り合わせるとよい。あるいは、透明樹脂フィルムを貼 る替わりに、トリアセチルセルロース、ポリビニルアル コール、ポリメチルメタクリレート 等のフィルム形成性 のある材料を溶解した塗料をスピンコート 等により 塗布 する事により保護フィルムを形成してもよい。

【 0 0 6 1 】保護フィルムとしては、熱可塑性樹脂からなるものも使用し得るが、熱硬化性樹脂を使用する熱硬化性樹脂組成物、あるいは紫外線又は電子線照射により硬化する電離放射線硬化性樹脂組成物を用い、塗布後に加熱したり、電離放射線を照射して架橋硬化させることによりさらに物理的、化学的な諸性能の向上したもので構成することもでき、この場合、ホログラム形成用感光材に露光し、加熱等により現像する際に、ホログラム形成用燃光材に露光し、加熱等により現像する際に、ホログラム形成用樹脂組成物層との接着性を調整し、剥離可能に積層しておくことにより、露光時にホログラム形成用感光材から剥がして使用することもできる。

【 0062】ホログラム感光材には、基板の裏側に反射 防止層を設けてもよく、基板、ホログラム形成用樹脂組 成物層、および必要に応じ設ける保護層と屈折率が等し いか、または差がごく小さい素材で構成することが好ま しい。反射防止層は、露光光の反射を防止するため、露 光光の波長を吸収する染料等の着色剤で着色したもので ある事が好ましい。

【0063】上記のホログラム形成用感光材を使用して、体積ホログラム複製用版を製造したり、あるいは、体積ホログラムを大量に複製する方法として、体積ホログラム原版を使用して、露光を行なう方法がある。使用する体積ホログラム原版は、次の(1)または(2)のいずれかである。即ち、(1)必要な特性を生じるよう、コンピュータを使用して計算し、計算結果を電子線描画機により、描画して得たものか、あるいは、(2)前記の(1)で得られた体積ホログラムを後に記すような基板上のホログラム形成用樹脂組成物層に複製したものである。上記のいずれも、体積ホログラム原版として使用できるが、一般的には上記の(1)のものを複製して(2)の複製用原版を幾つかつくり、この複製用原版を使用するとよい。

【 0064】上記の体積ホログラム原版、本発明のホログラム形成用感光材を使用し、通常は、両者の間にインデックスマッチング液を介して露光する。露光は、例えばアルゴンレーザー(波長514.5 nm)等のレーザー光を入射して行なう。この露光により、体積ホログラム原版で回折した光と回折しないで進んだ光とが干渉し、ホログラム形成用樹脂組成物層中にホログラム情報を与える。

【0065】露光後、超高圧水銀灯、高圧水銀灯、カー ボンアーク、キセノンアーク、メタルハライドランプ等 の光源から、0.1~10,000 mJ /c m²、好ま しくは、10~1,000 mJ /c m²の紫外線照射に より光重合開始剤を分解する工程、及び加熱処理、例え ば、120℃で24分の加熱により、光重合可能な化合 物を拡散移動させる工程を順次経て、安定な体積ホログ ラムとする。これら紫外線照射、および加熱が、安定化 工程でもあり、現像工程でもある。以上の工程を経るこ とにより、元の体積ホログラムの複製ができ、得られた 体積ホログラムは製品として使用することもできるが、 さらに大量の複製用の原版として使用することもでき る。ここで得られる体積ホログラムは、基板と場合によ っては保護フィルム、反射層を有しているので、全体が 透明性を有する限り、そのままでも使用できるが、いず れの層も剥離して、単独の体積ホログラム層として使用 してもよい。なお、体積ホログラム層3は、製造に支障 の無い限り、着色透明なものとされていてもよい。 【 0066】情報4の最も代表的な例は、I Dカードに

【0066】情報4の最も代表的な例は、IDカードにおけるカード保有者の自筆署名や額写真等の保有者に固有な情報である。このほか、あまり使用されてはいないが、指紋、眼球の光彩等も情報4として利用できる。情報4としては、上記のほかに、重複のないよう管理された一連の番号や、番号またはその他の情報を通常のバーコードや赤外線感光性の透明バーコードで記録したもの

であってもよいし、そのほか、任意の情報であってもよ い。これらの情報4は、情報4が設けられている部分の 下層が見える必要がある場合には、透明な着色料で形成 するか、網点状に形成して網点の間が透視可能であるこ とを利用するか、赤外線感光性の透明バーコードを利用 する。一般のバーコードや、面積がごく小さいものの場 合には、情報4の微細なパターン部分が遮光性であって もよい。透視可能かごく小さいものであれば、体積ホロ グラム層3の上に直接か、間に別の層を介して間接に形 成してあっても支障がない点は、装飾2 に関しても 同様 である。情報4の記録は、(1)自筆署名は保有者自身 が手書きにより行ない、(2)顔写真については、銀塩 写真フィルムに焼き付けしたものを好ましくは乳剤層の み剥離して貼るか、または昇華転写等により形成する、 (3)模様や文字、バーコードは印刷により、あるいは パーソナルコンピュータに接続したプリンタにより、バ ーコード はバーコード プリンタにより 形成する、(4) 指紋、眼球については一旦、記録後、ビデオカメラ等で 取り 込んだデータをプリンタで出力する等して行なう。 【 0067】情報4は、基材1や体積ホログラム層3上 に直接形成してもよいが、別体のシートに形成したもの を基材1の上面や下面に貼ることにより積層してもよ い。別体のシート に形成して適用する場合、裏側に適用 すると、左右が逆になることがあるので、その場合に は、左右の像を逆にする。ここで使用する別体のシート としては、透明なものを使用するが、遮光しても支障が ない部分では、遮光性のものも使用できる。

【 0 0 6 8 】透明保護層5 は、本発明のホログラム複合体またはホログラム積層体の表面の物理的、化学的性状を向上させるもので、素材としては、透明なプラスチックフィルムが好ましく、素材としては、ホログラム形成用感光材の保護フィルムの素材として挙げたものと同様である。透明保護層5 もまた、着色されていて着色透明であってもよい。透明保護層5 上には、必要に応じ、表面を塗装して強化してもよい。塗装に用いる樹脂素材としては、熱可塑性のものも使用し得るが、熱硬化性樹脂組成物、あるいは紫外線又は電子線照射により硬化する電離放射線硬化性樹脂組成物を用い、塗布後に加熱したり、電離放射線を照射して架橋硬化させて、物理的、化学的な諸性能が向上したものが望ましい。

【0069】透明粘着剤層6(=6a、および6b)は、本発明におけるホログラム複合体またはホログラム 積層体の各層の積層、特に下層を透視可能にしなければ ならない部分の積層に使用される。本発明における透明 粘着剤層6は、本発明のホログラム複合体またはホログ ラム積層体の作成上、また使用上の支障が無い限り、着 色されていて着色透明であってもよい。透明粘着剤層6 を構成する粘着剤としては、例えば、アクリル樹脂、ア クリル酸エステル樹脂、またはこれらの共重合体、スチ レンーブタジエン共重合体、天然ゴム、カゼイン、ゼラチン、ロジンエステル、テルペン樹脂、フェノール系樹脂、スチレン系樹脂、クマロンインデン樹脂、ポリビニルエーテル、シリコーン樹脂等が例示され、また、αーシアノアクリレート系、シリコーン系、マレイミド系、スチロール系、ポリオレフィン系、レゾルシノール系、ポリビニルエーテル系、シリコーン系等の接着剤等が挙げられる。

【 0 0 7 0 】透明粘着剤層6 を構成する粘着剤としては、上記以外に、ヒートシール剤である、例えば、エチレン一酢酸ビニル共重合体樹脂、ポリアミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエチレン樹脂、エチレンーイソブチルアクリレート共重合体樹脂、ブチラール樹脂、ポリ酢酸ビニル及びその共重合体樹脂、セルロース誘導体、ポリメチルメタクリレート樹脂、ポリビニルエーテル樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリプロピレン樹脂、エポキシ樹脂、又はフェノール樹脂が挙げられる。あるいは、SBS(スチレンーブタジエースチレンブロックコポリマー)、SIS(スチレンーイソプレンースチレンブロックコポリマー)、SEBS(スチレンーエチレンブロックコポリマー)、SEBS(スチレンースチレンブロックコポリマー)、メリマー)等の熱可塑性エラストマー、又は反応ホットメルト性樹脂等を使用してもよい。

【 0 0 7 1 】 粘着剤を適用して接着する際には、幾つか の方法があり、その1 つに、接着面のいずれか又は両側 に塗布しておき、必要に応じて乾燥させた後、両者を圧 着する方法がある。圧着の際に、必要に応じ、加熱して もよい。あるいは、セパレーターと称する、表面が剥離 性のシートの剥離性面に粘着剤を塗布しておき、いずれ かの接着面に圧着し、圧着後にセパレーターを剥離し、 剥離により 露出した粘着剤面に他の接着面を圧着する方 法がある。セパレーターに粘着剤を塗布してすぐに適用 する場合には、セパレーターは1枚でよいが、2枚のセ パレーターの間に粘着剤層を挟んだものを作り、まず、 一方のセパレーターを剥がして接着させ、その後、他方 のセパレーターを剥がして接着させる「 両面テープ」を 使用するような方法もあり、適宜に使い分けるとよい。 「両面テープ」の場合には、積層時に透明である限り、 粘着剤層間に不織布や透明なプラスチックフィルムを介 在させてもよい。

【 0072】粘着剤を適用して積層する場合、および図 1~図5を引用して説明したくりぬき部に体積ホログラム層3を固着する場合、いずれの接着部も強固に接着している事が望ましいが、本発明のホログラム複合体においては、基材1と体積ホログラム層3は最も強固に接着していることが好ましい。また、本発明のホログラム積層体においては、装飾2と体積ホログラム層3との間、もしも、装飾が無い部分に体積ホログラム層3との積層れている場合には基材1と体積ホログラム層3との積層部分が最も強固に接着していることが好ましい。また、

情報4を記録してある場合には、基材1と体積ホログラム層3との強固な接着に加えて、情報4と体積ホログラム層3との関係が強固に保たれると、偽造防止性が高まる。逆に、積層用の粘着剤が剥離した部分の片面または両面に残り、容易には除去出来ないよう構成しておき、本発明のホログラム複合体やホログラム積層体から層の一部を剥がして転用するのを防止してもよい。

[0073]

【 発明の効果】請求項1 の発明によれば、基材に装飾が施されているのと同時に基材の一部にホログラムが固着されているので、単なる複写や写真製版を利用した複製方法では複製ができず、偽造防止効果が高い。

【 0074】請求項2の発明によれば、請求項1の発明の効果に加え、装飾が着色か模様によるため、その点の複製も必要になる。

【 0 0 7 5 】請求項3 の発明によれば、請求項1 または 2 の発明の効果に加え、ホログラムが基材の一部にはめ 込まれているので、複製が一層困難である。

【 0 0 7 6 】請求項4 の発明によれば、請求項1 ~3 いずれかの発明の効果に加え、保護層が積層されているので、表面の保護効果が大きい。

【 0 0 7 7 】請求項5 の発明によれば、請求項1 ~4 いずれかの発明の発明の効果に加え、情報4 がホログラム上に重なって記録されるので、ホログラムの存在に加えて、偽造防止効果が高まる。

【 0 0 7 8 】請求項6 の発明によれば、請求項1 ~4 いずれかの発明の発明の効果に加え、ホログラム以外の部分に情報または装飾を有しているので、ホログラムの存在に加えて、偽造防止が高まる。

【0079】請求項7の発明によれば、装飾とホログラムの組み合わせにより、偽造防止効果が高い。

【 0080】請求項8の発明によれば、請求項7の発明の効果に加え、偽造するには、着色した部分か、または 模様が付与された部分の複製も必要になるので、偽造防 止効果が高い。

【 0081】請求項9の発明によれば、請求項7または 8の発明の効果に加え、体積ホログラム層が透明粘着剤 層を介して積層されているので、加熱を伴なわずに確実 な積層が可能である。

【 0082】請求項10の発明によれば、請求項7~9 いずれかの発明の効果に加え、透明保護層を有している ので、表面の汚損や摩耗に対する耐久性を有する。

【 0083】請求項11の発明によれば、透明保護層が 透明粘着剤層を介して、加熱を伴なわずに確実な積層が 可能である。

【 0084】請求項12の発明によれば、各層の積層がいずれも透明粘着剤層を介して行なわれているので、装飾とホログラムの組み合わせによる偽造防止効果が高いホログラム積層体が、加熱を伴なわずに確実な積層が可能である。

【 0085】請求項13の発明によれば、請求項7~12いずれかの発明の効果に加え、さらに情報を有することにより、偽造防止性が高まる。

【図面の簡単な説明】

【 図1 】ホログラム複合体の基本的な構造を示す断面図である。

[図2] 基材が2 層のホログラム複合体の例を示す断面 図である。

【 図3 】基材が3 層で情報を有するホログラム複合体の 例を示す断面図である。

【 図4 】情報と透明保護層を有するホログラム複合体の例を示す断面図である。

【 図5 】図4 に示したものの変形のホログラム複合体の 断面図である。

【 図6 】ホログラム積層体の基本的な構造を示す断面図である。

【 図7 】透明粘着剤層を介してホログラムを積層した例を示す断面図である。

【 図8 】透明保護層を積層したホログラム積層体の例を 示す断面図である。


【 図9 】透明保護層を透明粘着剤層で積層した例を示す 断面図である。

【 図10】最上面に情報を記録したホログラム積層体の例を示す断面図である。


【 符号の説明】


- 1 基材
- 2 装飾
- 3 体積ホログラム層
- 4 情報
- 5 透明保護層
- 6 透明粘着剤層

【図1】



【図2】





フロント ページの続き

F 夕一ム(参考) 2C005 HA04 HB01 HB09 HB10 JA01 JA11 JA15 JA26 JB02 JB06 JB07 JB08 JB19 JB40 KA06 KA37 KA70 LA11 LA19 LA20 LB03 LB16 2K008 AA00 AA13 DD01 DD12 FF17

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.